Альфа Риббон
www.alpha-ribbon.ru

RESIN SE

Термотрансферный материал на основе смолы. Обладает повышенной стойкостью к механическим воздействиям по сравнению с другими видами материалов.

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначен для печати на полимерных материалах при необходимости получить максимальную стойкость напечатанной информации к различным воздействиям.	
ОСОБЕННОСТИ	Несмываемые, стойкие к истиранию изображения Экономичность Высокая температурная устойчивость Антистатическое покрытие	
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Толщина пленки без покрытия	4,5 μm ± 0,1 μm
	Толщина пленки с покрытием	< 8 μm
	Цвет	черный
	Оптическая плотность	> 2,0 MacBeth Scale
	Температура плавления красящего слоя	108 °C / 226 °F
	Рекомендуемая максимальная скорость печати	152,4 мм/сек (6ips)
	Коэффициент трения силиконового покрытия	Kd < 0.2
	Рекомендуемые материалы для печати	синтетические полимерные носители (PVC, PET, PE, PP, BOPP и др.),
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Маркировка продуктов питания • Низкотемпературная упаковка • Ритейл • Косметика • Электроника • RFID • Фармацевтика • Транспорт • Бирки • Садоводство	
Сравнительные параметры	Устойчивость к смазыванию	●●●●●
	Устойчивость к соскабливанию	●●●●●
	Чувствительность краскопереноса	●●●○○
	Диапазон материалов для печати	●●●○○
	Устойчивость к растворителям	●●●○○
Качество печати на различных материалах	матовые этикетки	●●○○○
	полуглянцевые этикетки	●●○○○
	глянцевые этикетки	●●●○○
	этикетки с предпечатью	●●●○○
	синтетические материалы	●●●●●
Условия хранения	Хранить при температуре 5–35 °C (40–95 °F), и относительной влажности 20–80%, избегая прямых солнечных лучей, в сухом и чистом помещении, в оригинальной упаковке, защищенной от пыли и грязи. Длительность хранения – 12 месяцев	

ООО «Альфа риббон» Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Северная, д.14, лит. К

Тел: +7 812 640 90 49 / Факс: +7 812 640 90 49
info@alpha-ribbon.ru / www.alpha-ribbon.ru